

## Technikai lap sz. 2001- 01

**Jellemzés:** Speciális ragasztó keményített PVC alapon, amely szerves oldószerekkel és funkcionális adalékanyagokkal való keveréke.

**Tulajdonságok:** A csatlakozás nagyon szilárd, nem tartalmaz mérget, hosszú eltarthatóság , fenntarthatóan homogén, csatlakozás rugalmas – nem reped.

**Felhasználás:** A ragasztó legmegfelelőbb a keményített PVC – Novodur ragasztására, főleg a szennyvíz csövek és ehhez tartozó szerelvényei ragasztására (belső szennyvízelvezető rendszer)

### Technikai adatok:

Szín	tiszta, színtelen
Külső megjelenés	homogén
Szárazanyagtartalom	25 – 27 %
Viszkózitás – Ford Ø 8 mm	60 – 80 másodperc, 20 °C
Hervadás	2 – 10 perc
Sűrűség	0,90 g/cm <sup>3</sup>
Szerves oldószerek tartalom- VOC	0,73 kg/kg
Teljes szerves szén tartalom-TOC	0,48 kg/kg
Nyitott idő	cca 8 perc
Hőállóság	+ 80°C
Teherbírás	24 óra után
Vízteszt	2 óra után
Felhasználhatóság	18 hónap

**Használati utasítás:** Ragasztandó felületeket zsírtalanítani és érdesíteni. Alkalmazni vékony ragasztó réteget mindkét felületre és össze csatlakoztatni.

**Ellenállóképesség:** A csatlakozás ellenáll a víznek és a hagyományos vegyszereknek.

**Biztonsági óvintézkedések:** Szükséges betartani a biztonsági óvintézkedéseket a Biztonsági adatlap szerint. A ragasztó oldószert tartalmaz! Tilos tűz, hőforrás vagy szikraközélen dolgozni! Védőkesztyű használata kötelező! Tilos munka közben enni, inni, dohányozni! Gázok és levegő keveréke robbanó! Felhasználás közben a ragasztóból oldószer párolog, e miatt mindenképpen jól szellőztetett helyiség szükséges a munkához!

**Tisztítás:** Aceton

**Csomagolás:** 130 és 175 ml tubus, 130 ml eurolékes doboz, 0,5 l-es, 1 l-es és 3,4 l-es bádgedényekben.

**Tárolás:** Az eredeti bezárt csomagolásban az ennek megfelelő raktárakban a STN 65 0201 (szlovák műszaki norma) szerint (Gyúlékony folyadékok – üzemek és raktárok). A tároláshoz megfelelő hőmérséklet +5 °C és +25 °C között. Fagytól védeni !

**Figyelmeztetés:**

A gyártó teljesen megfelel a termék minőségért és garantálja, hogy a termék a szavatossági időszakon belül megfelel az előírásnak Technikai lap szerint. Mivel nincs hatása a munkakörülményekre és a munka műszaki megvalósítására, nem veheti át a felelősséget a végleges munka minőségért. A ragasztó alkalmasság értékelésére javasoljuk használat előtt megcsinálni saját egyszerű ragasztó vizsgát.

Itt említett információk a gyártó jelenlegi tudás, tapasztalat és tesztelés alapján kimenőek. Egyidejűleg a gyártó fenn tartja magának a szöveg változás jogát.

Aktualizálva 2013 november 1-én.